

# E-GRIP™ Ver.3



## IMPROVED.1

### もっと、使いやすく

可使時間が延びました。37℃の作業環境で最大5分の可使時間を確保しました。強制乾燥機を使用した場合は15分(強制乾燥10分+放冷5分)でサンディング可能です。

## IMPROVED.2

### もっと、異次元な密着

プライマー不要の高い密着力の秘密は独自のテクノロジー、ZNX7です。ZNX7は+イオンの働きを利用し、基材とパテの密着を格段に高める技術です。

## IMPROVED.3

### もっと、安全な作業環境

E-GRIP Ver.2は特化則対応のスチレンフリーパテです。特化則指定の有害物質を含まないので、コンプライアンスに関する経営上の課題を克服します。

	E-GRIP 80 Ver.3	E-GRIP 180 Ver.3
種類	厚盛・中間パテ	仕上げパテ
色	グリーン	グレー
容量	1.75L	1.75L
付属品	硬化剤 大78g(青)	硬化剤 大78g(青)
推奨番手	P80-120	P120-180
最大盛厚	6mm	3mm
37℃/Rh75% 硬化剤2%	可使時間 4-5分	
	常温乾燥時間 23-25分	
22℃/Rh75% 硬化剤3%	可使時間 7-9分	
	常温乾燥時間 28-32分	
強制乾燥時間	強制乾燥10分+放冷5分	
硬化剤混合率	2-3%	
適応素材	高張力鋼板/防錆鋼板/亜鉛鋼板/鋼板/アルミ	
テクノロジー	ZNX7/マイクロバブルス	
その他	1年を通じて同じ製品を使用可能(夏用・冬用の切り替え不要)	

 株式会社ケーイング

〒660-0824  
兵庫県尼崎市東本町 1-40-2  
TEL 06-6489-5161 FAX 06-6489-5163



問い合わせ先