

EVERCOAT®

商品のご使用方法



440Express Micro-Pinhole Eliminator 440エクスプレス

塗り込むだけの30秒簡単補修が可能な440エクスプレスは、サーフェイサーの前に使用する事で巣穴処理工程を大幅に改善できるサンディングと脱脂不要の仕上げ剤です。

1液タイプで痩せが無く(特許出願中)巣穴の確認と充填を同時に行え、下地塗料の吸込み防止と素地むき出し部への錆止めにもなります。またレイジウルトラと併用することで下地処理工程全体を改善できます。

※使用する前に必ず#180番手以上でサンディングしてください。
※サーフェイサーの前に使用してください。

SPECIFICATIONS

タイプ	仕上げ剤 (巣穴消し / 塗料吸込み防止 / 素地への錆止め)	注意事項	サーフェイサーの前に使用してください。 良く攪拌してから使用してください。 使用后常温で15分程度良く乾燥させてから 下地塗料の塗布を行ってください。
容量	478 ml		

ご使用手順

- 1 表面をきれいに除塵脱脂を行い、乾燥させる。
- 2 本製品をさかさまにして、角を軽く叩きその後上下に振って良く攪拌してください。
- 3 補修部分を研磨(P180以上)し研ぎ粉の除去と脱脂をします。
- 4 本製品をスポンジ又はウエスに少量取り出し、補修部分全体に塗り込みます。
- 5 塗り込んだ直後に綺麗なスポンジ面又はウエスで余剰分をふき取り完了です。
- 6 常温で15分乾燥させ下地塗料の塗布工程を行ってください。(強制乾燥の場合は60℃5分)

※本製品を使用後の脱脂は不要です。

※本製品は分離していても製品不良ではありません。開封後は早めにご使用ください

必要であればP400~を使用し、サンディングしてから下塗り作業も行えます。
440を使用することで下塗り塗料の吸込みが少なくなり、塗料の使用量も少なくなります。

